

◇ 製品名 Clic-47 ライト

◎ カラー ●ブラシカラー:グレー ●ニードルパンチカラー:ブラウン・ライトブルー・グレー・ブラック

◎ 重量 約10.5 kg/m²

◎ 材質 ブラシ:ポリプロピレン ニードルパンチ:ポリプロピレン ベース:ゴム
ベース:アルミニウム コネクター:エラストマー

◎ 防災認可番号 EO040172

◎ 曲げ強度試験
アルミ本体

	300mm材 1本	300mm材 2本
たわみ量	荷重(N)	荷重(N)
1 mm	54.68	69.29
2 mm	104.68	153.41
3 mm	202.60	269.51
4 mm	326.97	465.14
5 mm	431.38	707.61

変位は曲げ荷重を約20N負荷した値をゼロとする。
試料3点の平均値。
支点間距離:250mm 曲げ圧子半径:25mm
支持台半径:15mm 試験速度:10mm/min
試験機:株式会社島津製作所
オートグラフAG-250KNI

◎ 耐摩耗性試験
ブラシ

試験項目	測定値
磨耗強さ	67mg

JIS L-1021-11:2007 4 (テーパ形磨耗試験機)
磨耗輪:H-22 荷重:1kg/片腕 試験台回転回数:5000回 n=2

◎ 耐摩耗性試験
ニードルパンチ

試験項目	測定値
減少量	313mg

JIS L-1023に準拠 磨耗輪:H-38 荷重:1kg/片腕 回転回数:5000回

◎ 耐光堅ろう度
ニードルパンチ

試験項目	測定値
耐光性	4級以上

JIS L-0842に準拠、照射時間:20時間

◎ 磨耗堅ろう度
ニードルパンチ

試験項目	測定値
乾燥	4級
湿潤	4級

JIS L-0849に準拠

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。